



## Document de spécification

PVC extrudé « blow film » à un taux de rétraction de 50%

Propriété	Unité	Valeur	Méthode
Épaisseur	μm	50 ~ 80 +/- 10%	
Densité	g/cm <sup>3</sup>	1,35	
Rétraction	%	MD 10 +/- 2 TD 45 +/- 5	Eau chaude à 100° C pour 10 secondes
Résistance à la traction	MPa	MD 48 TD 114	ASTM D-882
Élongation	%	MD ≥ 440 TD ≥ 70	ASTM D-882
Entreposage	Le produit doit être entreposé dans un contenant fermé à une température inférieure à 25 °C. Ne jamais exposer au soleil.		

### Courbe de rétraction

% de rétraction versus la température

